



DEBBEX®
by Den Braven



Balení

- Aktivátor - 200ml
- Lepidlo (Gel) – 50g

Barva

- Transparentní

Technický list

TL 06_46 UltraFix

Produkt

UltraFix je lepidlo s aktivátorem je dvousložkový lepicí systém na bázi kyanoakrylátového lepidla a aktivčního spreje, určený pro rychlé a pevné spojování široké škály materiálů. Díky mimořádně krátké době fixace je ideální pro montážní, výrobní i opravárenské práce, kde je vyžadována vysoká pevnost spoje a okamžitá manipulace se slepenými díly.

Vlastnosti

- Extrémně rychlé vytvrzení spoje
- Vysoká pevnost lepeného spoje
- Nestéká ani na svislých plochách
- Výborný přilnavost k většině stavebním a konstrukčním materiálům
- Vhodné i pro hrubé a méně savé povrchy
- Snadná a přesná aplikace
- Profesionální použití

Použití

-Montáž a opravy nábytku – lepení MDF, dřevotřísky, masivního dřeva, překližky, nábytkových hran a dalších dřevěných prvků.
-Stavební a dokončovací práce – rychlá fixace soklových lišt, obložek dveří, dekorativních prvků a přírodního kamene během montáže.
-Opravy a údržba – pevné spojování tvrdých plastů, keramiky, porcelánu, pryže, kůže a dalších běžných materiálů.
-Výroba a hobby – přesné lepení drobných dílů při výrobě, modelářství, řemeslných i hobby pracích.

Technické vlastnosti - UltraFix

Základ	Kyanoakrylátové lepidlo + aerosolový aktivátor		
Hustota	g/cm ³	0,662-07	Při teplotě 20°C
Tepelná odolnost	°C	-95 až +105	Po vytvrzení
Kinematická viskozita	Mm ² /s	0,5	Při teplotě 20°C
Počáteční přidrženost	sec	3-5	
Finální pevnost	hod	24-48	V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti
Skladovatelnost	Měsíce	12	Skladujte při teplotách +5°C až +25°C

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, Česká republika
Zákaznické centrum (volejte zdarma): +420 800 888 546



DEBBEX®
by Den Braven

Upozornění

Výrobek není vhodný pro lepení:

- polyetylenu (PE), polypropylenu (PP), PTFE (Teflon®) a silikonu,
- lakovaných, leštěných nebo jinak povrchově upravených podkladů,
- transparentních plastů, jako je PMMA (plexisklo) a polykarbonát,
- pěnového polystyrenu (EPS).

Nepoužívejte na mokré, mastné, zaprášené nebo jinak znečištěné podklady.

Kyanoakrylátové lepidlo nesmí přijít do styku s bavlněnými ani vlněnými tkaninami. Kontakt s těmito materiály může vyvolat silnou exotermickou reakci doprovázenou vývinem tepla a kouře, která může vést až ke vznícení materiálu.

Podklad

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a zbavený prachu. Použít na čisté a odmaštěné povrchy. Povrchy ohrožené znečištěním překrýt!

Pokyny

1. Aktivátor nastříkejte na jednu z lepených ploch.
 2. Nechte krátce odvětrat.
 3. Na druhou plochu naneste přiměřené množství kyanoakrylátového lepidla.
 4. Spojované díly ihned přiložte k sobě.
 5. Pevně přitlačte po dobu přibližně 2–3 sekund.
- (Pro dosažení maximální pevnosti doporučujeme ponechat spoj bez zatížení do úplného vytvrzení.)

Čištění

Materiál: Aceton, po vytvrzení pouze mechanicky

Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Bezpečnost

Viz - Bezpečnostní list

Aktualizace

Aktualizováno dne: 14.07.2026

Vyhotoveno dne 14.07.2026

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.